

Dekenstraat, Agatha datum onderzoek.....voorjaar 1995
 uitgevoerd door.....Wareco Amsterdam bv
 1 t/m 10 conclusie.....palen goede houtkwaliteit.
 Vervormingen gering. Geen
 maatregelen nodig.

RAPPORT FUNDERINGSONDERZOEK

WARECO AMSTERDAM BV


=====

Datum onderzoek: 9 maart 1995

Locatienummer: 69

Adres: Agatha Dekenstraat 10, Gouda

Projectnummer: 929



Situatieschets

Type funderingsdetail

Type fundering:	metselwerk op betonbalk op paal	
Afmeting betonbalk:	450 mm hoog	
Toestand betonbalk algemeen:	goed	
Materiaal en kwaliteit funderingsmuur:	metselklinker goed; voegen goed	
Kesp:	beton	
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 1 (4 maal):	n.v.t.	
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 2 (4 maal):	n.v.t.	
Paal materiaal:	hout	
Indrukking slaghardheidsmeter paal 1 (4 maal):	10, 10, 10, 10 mm	Gem.: 10 mm
Indrukking slaghardheidsmeter paal 2 (4 maal):	n.v.t.	
Diameter houten paal 1:	200 mm	
Diameter houten paal 2:	n.v.t.	
Paalafstand:	n.v.t.	
Bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil:	-1,39 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld:	-1,18 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. NAP:	-2,31 m	
Grondwaterpeil t.o.v. NAP:	-1,90 m	
Droogstand:	-0,41 m	
Datum opname waterstanden:	13 maart 1995	
Grondsoort:	zand en klei	
Opmerkingen:	geen	

Conclusie: geen gebreken bij inspectie vastgesteld